



ОАО
Производственно – технологическое
объединение «Прогресс»
тел. 353 – 34 – 13

Директору
ООО «СПК «Уралстрой»
госп. Патрушеву Е.Б.

Исх. № 19/65 от 25.10.04 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ (W)

Завод -изготовитель ООО «Новоуральский бетонный завод»
Заявка от договор № 122 от 21 июля 2004 г.
Лабораторный номер 93

Марка бетона	300 добавка «Пенетрон Адмикс»
Марка по водонепроницаемости	W – 10
Вид изделия	фундаментная плита (2-я заливка)
Дата изготовления образцов –цилиндров для проведения испытаний	9.07.04
Дата испытания	18.10.–22.10.2004 г.
Возраст бетона, дн.	101
Испытания по ГОСТ	12730.5 – 84 по методу «мокрого пятна» на образцах -цилиндрах 15 x 15 см.
Результаты испытания	Под давлением воды ступенчато 0,2 –1,0 МПа на торцевой поверхности 5-х образцов появилась вода при 1,0 МПа
Примечание	
Заключение	Водонепроницаемость бетона оценивают максимальным давлением воды, при котором на 4-х из 6-ти образцов не наблюдается просачивание воды. Следовательно, данная партии бетона выдержала испытание на водонепроницаемость W –8.

Главный технолог



Г.А. Архипова