



**Открытое акционерное общество
Производственно-технологическое объединение
«ПРОГРЕСС»**

620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, 38.
р/с 40702810816260100465, к/с 30101810500000000674, ИНН 6659015183,
в Железнодорожном ОСБ № 6143 Уральский банк СБ РФ, БИК 046577674.
ОКПО 35162532, ОКОНХ 95120. Тел.(343) 353 –34 –16.

Исх. № 22/85 от 20.05.05.

Заключение
по определению плотности и адгезии материалов проникающей
гидроизоляционной системы и устранения напорной течи

Наименование материала	Насыпная плотность, кг/м ³	Плотность раствора, кг/м ³	Адгезия к бетону в возрасте 3х суток, МПа
пенетрон	1180	1910	0,98
пенекрит	1340	2090	1,18
пенеплаг	1050	2050	1,32
ватерплаг	1130	2020	0,50

Главный технолог



Г.А.Архипова