

Основные показатели и результаты сертификационных испытаний
материалов системы «ПЕНЕТРОН» (сухие растворные смеси), выпускаемых ICS/PENETRON INTERNATIONAL LTD.
(для ЗАО Торговый Дом Уралпромсервис)

№№ п.п.	Наименование основных показателей	Нормативный документ	Нормативное значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1.	Внешний вид, цвет	ТУ 5745-001-55171585-2003	Сыпучий порошок серого цвета *	Сыпучий порошок серого цвета
2.	Влажность, % по массе, не более		2,5	0,3
3.	Сроки схватывания, часов: - начало, не ранее - конец, не позднее		0,5 2	45 мин. 1 ч. 50 мин.
4.	Прочность на сжатие, МПа, не менее		20	20,3
5.	Повышение марки бетона по водонепроницаемости от начальной, марок, не менее*)		4	16/4 = 4**)
6.	Повышение марки по морозостойкости бетона от начальной, циклов, не менее*)		100	100

ФРАКС NO. :

*) Испытания проводили на бетонных образцах, покрытых раствором «Пенетрон» толщиной 1 мм.
**) В числителе – результат испытания, в знаменателе – контрольное значение.

Руководитель Органа по сертификации «Железобетон»

Эксперт



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

А. И. Звездов

В. Ф. Степанова