

ООО Казанское ССМУ «Союзшахтоосушение»

Р/с № 40702810000090001415 в АКБ «Энергобанк» Г. Казань БИК 049209837
К/с № 30101810500000000837

420108 г. Казань, ул. Магистральная, 35
ИНН 1659033715 ОКОНХ 16110
ОКПО 27924637
Тел./факс: (8432) 570-18-24

№ _____
от « _____ » _____ 2008г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ(W)

Завод изготовитель: ООО КССМУ «Союзшахтоосушение»
Заявка от: 27.01.2008г.
Лабораторный номер: 1591

Марка бетона	400 (Пенетрон Адмикс 1%)
Марка по водонепроницаемости	Требуемая: W6
Вид изделия	Гидротехнический бетон
Дата изготовления образцов-цилиндров Для проведения испытаний	19.12.2007г
Дата испытания	28.01.08 – 2.02.08гг.
Возраст бетона, дн.	40 суток
Испытания по ГОСТ	12730.5-84 по методу «мокрого пятна» на образцах – цилиндрах 15×15 см.
Результаты испытания	Под давлением воды ступенчато 0,2-1,2 МПа на торцевой поверхности образцов вода не появилась.
Заключение	Водонепроницаемость бетона оценивают максимальным давлением воды, при котором на 4-х из 6-и образцов просачивание воды не наблюдается. Данная партия бетона выдержала испытание на водонепроницаемость W-12.

Примечание: испытание бетона на водонепроницаемость проводилось в возрасте 40суток.
Бетон соответствует марке по водонепроницаемости W-12.
При давлении воды выше 1,2 МПа бетон не испытывали.

**Испытание бетона на водонепроницаемость проводилось в лаборатории
ОАО «Гидроспецстрой» (Начальник лаборатории -Ахметзянова Л.В.)**

Зам. директора
ООО КССМУ «Союзшахтоосушение»

Начальник лаборатории



Н.К. Ахунова

Н.А. Стволова