



BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 1923

1 lapas (Viso 2 lapai)

2008 m. lapkričio mėn. 07 d.

Užsakovas UAB „Laikesta“, Salduvės g. 44, Šiauliai
(pavadinimas ir adresas)

Gamintojas ZAO „Grupa Kompanij „Penetron-Rosija“
(jei nesutampa su užsakovu, pavadinimas ir adresas)

Bandomasis objektas betono įmaišinis priedas „Penetron Admix“
(objekto pavadinimas, ND žymuo arba aprašymas, arba atpažinimo būdas)

Bandomojo objekto pristatymo data 2008-05-08

Bandyimų data 2008 06 23 – 07 21

Bandyimų vieta _____
(jei bandymas atliktas ne laboratorijos patalpose)

Bandiniai atrinkti pagal betono įmaišinis priedas pristatytas užsakovo
(dokumento numeris, data)

Bandymai atlikti pagal LST EN 12390-3:2003
(ND žymuo arba metodo aprašymas)

Nuokrypiai nuo bandymų metodų _____
(jei tokie buvo)

BANDYMŲ REZULTATAI pateikti bandymų protokolo 2 lape.

Bandyimų rezultatai galioja tik pateiktam bandomajam objektui. Protokolą galima dauginti tik visą. Protokolo dalį galima dauginti ir platinti tik gavus raštišką laboratorijos leidimą.

Kita informacija: nėra

Priedai: nėra



BETONO ĮMAIŠINIS PRIEDAS „PENETRON ADMIX“

Kontrolinio betono stipris gniuždant

Bandinio Nr.	Bandinių matmenys, mm	Ardančioji jėga, N	Koeficientas	Stipris gniuždant, MPa	Vidutinė reikšmė, MPa	Nustatyta betono klasė
1	100x99x100	225000	0,95	21,5	22,0	C16/20
2	100x100x100	218000	0,95	20,5		
3	100x100x100	234000	0,95	24,5		

Betono su priedu „Penetron Admix“ stipris gniuždant

Priedo kiekis 1 % nuo cemento kiekio betono mišinyje.

Bandinio Nr.	Bandinių matmenys, mm	Ardančioji jėga, N	Koeficientas	Stipris gniuždant, MPa	Vidutinė reikšmė, MPa	Nustatyta betono klasė
4	100x99x100	304000	0,95	29,0	28,5	C20/25
5	100x100x100	300000	0,95	28,5		
6	100x100x100	288000	0,95	27,5		

Bandymus atliko inžinierius Aloyzas Sadauskas

Bandymų protokolą paruošė ir skaičiavimus atliko
statybinių bandymų vadybininkė Natalija Rumianceva

Direktorius
Aloyzas Sadauskas



Technikos vadovė
Liudmila Daukšienė

