

Состав бетона М250 с применением добавки
«Пенетрон Адмикс» на фундамент объекта «Новый город»
г.Чебоксары

Материалы:

Цемент-портландцемент бездобавочный ОАО «Мордовцемент» марки
500 ПЦ500-0

Заполнители: песок речной $M_k=1,3$; ОПГС-содержание гравия 60-65%

Добавки: «Пенетрон-Адмикс»-1% от массы цемента

1:0,76:4,29 В/Ц=0,39 РЦ=380 кг/м³

Расход материалов на 1 м³

Цемент=380 кг

Песок=300 кг

ОПГС=1680 кг

Вода=85

Добавка «Пенетрон Адмикс»=1 %=3,8 кг

Фактическая водонепроницаемость бетона данного состава через
28 дней нормального твердения составила W12.

Приложения: свидетельство № 19-08 ФГУ «Чувашский ЦСМ»
приложение к свидетельству



Л.Г. Романова