


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
«УралстройТест»

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU 0001.21СА04  
Зарегистрирован в  
Едином реестре  
«23» сентября 2008 г.  
Действителен до  
«23» сентября 2011 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЦ «УралстройТест»

  
\_\_\_\_\_ Булкина С.А.  
подпись



620017 г. Екатеринбург  
ул. Шефская, 2а строение 5  
тел.(343) 334-17-11

**ПРОТОКОЛ**  
контрольных испытаний образцов продукции  
№ 774 от «06» октября 2009 г

**Основание для проведения испытаний:** Договор № 402 от 5 июня 2009 г.

**Наименование продукции:** Смесь сухая гидроизоляционная «Пенетрон Адмикс»,  
ТУ 5745-001-77921756-2006.

**Заказчик:** ООО «Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон», 620219, г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, 85, оф.61.

**Дата получения пробы:** 29 сентября 2009 г. Акт отбора образцов от 29 сентября 2009 г.

**Сведения об испытываемых образцах:** Образцы-цилиндры бетона обработанные сухой смесью  
«Пенетрон Адмикс» размером 150x150мм партия № 006 от 13.08.2009г в количестве 2 шт., контрольные  
образцы-цилиндры бетона размером 150x150мм – 2 шт. Все образцы предоставлены заказчиком.  
Лабораторный № К-341/9.

**Методика испытаний:** ГОСТ 12730.3-78.

**Наименование работы:** Определение водопоглощения.


**Дата испытания образцов:** 30 сентября – 05 октября 2009 г.

**Условия проведения испытаний:** Испытания проводились в нормальных климатических условиях:  
температура воздуха (20±2) °С; относительная влажность (65±5) %; атмосферное давление (720-740) мм  
рт.столба.

**Результаты испытаний:**

Наименование	Водопоглощение образцов, фактическое значение, %	Водопоглощение, среднее значение, %
Образцы-цилиндры, партия № 006	0,88; 0,92	0,9
Контрольные образцы-цилиндры	4,3; 3,8	4,1

**Примечание:** Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам. Полное или частичное воспроизведение протокола  
допускается только с разрешения руководителя ИЦ «УралстройТест»;

Ответственный за испытания  \_\_\_\_\_ Е.Н.Власова