

ОАО «ГЭСстрой» - ПЖБИ


429954, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная 18,
Тел. (8352) 73-41-90, 73-46-43, 73-46-44, 73-45-28
ИНН 2124006023, КПП 212403005, ОКПО 24369810

Исх. № 209/03-06 от 10 сентября 2007г.

Директору
ЗАО «Ремстрой»
Алексееву В.В.

Направляем результаты испытаний бетона, без обработки материалом Пенетрон, на водонепроницаемость, которая соответствует марке W-6.

Испытание бетонной смеси производилось Производственной лабораторией (Свидетельство № 10-05 от 10.05.05г. выдано ФГУ «Чувашский ЦСМ») согласно ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости» с 03.09. по 05.09.2007г., о чем произведена запись за № 4 в Журнале по определению водонепроницаемости за 2007 год.



Начальник
Производственной лаборатории

Е.И. Соболева

ОАО «ГЭСстрой» - ПЖБИ

429954, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная 18,
Тел. (8352) 73-41-90, 73-46-43, 73-46-44, 73-45-28
ИНН 2124006023, КПП 212403005, ОКПО 24369810

Исх. № 210/03-06 от 10 сентября 2007г.

Директору
ЗАО «Ремстрой»
Алексееву В.В.

Направляем результаты испытаний бетона, обработанного материалом Пенетрон, на водонепроницаемость, которая соответствует марке W-16.

Испытание бетонной смеси производилось Производственной лабораторией (Свидетельство № 10-05 от 10.05.05г. выдано ФГУ «Чувашский ЦСМ») согласно ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости» с 28.08. по 04.09.2007г., о чем произведена запись за № 3 в Журнале по определению водонепроницаемости за 2007 год.



Начальник
Производственной лаборатории

Е.И. Соболева