



ПРОТОКОЛ № 6 от 08.06.2017 года
испытания добавки
«Пенетрон Адмикс»

Предприятие-изготовитель: ТОО «Сапа СУ» Акмолинская обл., Целиноградский район, с. Косши, квартал 016, строение 4340


Наименование продукции: Труба железобетонная безнапорная ТС 140-25-3

Условия проведения испытаний: t+20°C, влажность-61%, давление-728мм.рт.ст.

Наименование изделия	Дата проведения испытания	Марка по водонепроницаемости, W	Примечание
ТС 140-25-3 №2346 от 16.03.2017	25.05.2017	6	Образец для испытаний был взят из фрагмента трубы. На поверхности образца имеются допустимые раковины.
ТС 140-25-3 № 2346 от 16.03.2017	08.06.2017	20	После проведения первого испытания этот же образец был помещен в воду на 14 суток, после высыхания также подвергнут испытанию.

Заключение: Добавка «Пенетрон Адмикс» при контакте образца с водой повысила водонепроницаемость бетона с W6 до W 20. Испытание проводилось устройством ВВ2, заводской номер №868.

Лаборант ТОО «Сапа СУ:

 Кулагин И.В.

Зав.лабораторией ТОО «Сапа СУ»

 Твердина Т.В.

